

(01)
Natural beech
Buk naturalny



(02)
Honey
Miodowy



(06)
Rustical
Rustykalny



(07)
Milky walnut
Orzech mleczny




(04)
Walnut
Orzech




(05)
Cognac
Koniak



(08)
Dark walnut
Orzech ciemny



(09)
Wenge
Wenge



(10)
Black stain
Czarna bejca

premium finish / wykończenie premium



(03)
White washed
Biały sprany



(29)
Antique white
Biały antyczny



(15)
Antique oil
Olej antyczny



(13)
Yellow stain
Żółta bejca




(14)
Red stain
Czerwona bejca



(12)
Green stain
Zielona bejca



(11)
Grey stain
Szara bejca



(16)
White
Biały



(21)
Light green
Zielony jasny



(22)
Dark green
Zielony ciemny



(23)
Burgundy
Bordowy



(19)
Light blue
Niebieski jasny



(20)
Dark blue
Niebieski ciemny



(17)
Light grey
Szary jasny



(18)
Dark grey
Szary ciemny



(24)
Black
Czarny

These pictures should be treated as a guide only/ Zdjęcia mają charakter poglądowy

Oak wood finishes / Wybarwienia drewna dębowego

standard finish / wykończenie standardowe



(26)
Bleached oak
Dąb bielony



(25)
Natural oak
Dąb naturalny



(27)
Milky oak
Dąb mleczny

premium finish / wykończenie premium




(37)
Antique oil oak
Dąb olej antyczny




(35)
White oak
Dąb biały



(36)
Black oak
Dąb czarny



(160)
Wenge oak
Dąb wenge



(166)
Walnut oak
Dąb orzech

Metal finishes / Wybarwienia metalu



(171)
Black*
Czarny*




(172)
Dark green*
Zielony ciemny*



(173)
Dark blue*
Niebieski ciemny*



(174)
Burgundy*
Bordowy*



(175)
White*
Biały*

(177)
Beige*
Beżowy*



(178)
Dark brown*
Brązowy ciemny*



(179)
Gray*
Szary*

* Refers to Basic, Hips (AM-1802, AM-1802/1, BSTM-1802, BSTM-1802/1), Skool (AM-2121, BSTM-2121), Riso (AM-2301, BM-2301), Pop (AM-1901, BM-1901)

* Dotyczy kolekcji Basic, Hips (AM-1802, AM-1802/1, BSTM-1802, BSTM-1802/1), Skool (AM-2121, BSTM-2121), Riso (AM-2301, BM-2301), Pop (AM-1901, BM-1901)

Other wood finishes / Pozostałe wybarwienia



(28)
Bleached ash*
Jesion bielony*



(159)
Black ash*
Jesion czarny*

Forbo pink**
Forbo różowe**



Forbo grey**
Forbo szare**

*Refers to model JUVE (A-2003)
*Dotyczy modelu JUVE (A-2003)

**Refers to NINO collection
**Dotyczy kolekcji NINO

These pictures should be treated as a guide only/ Zdjęcia mają charakter poglądowy

Embossed seat patterns / Reliefy



Rjs



No 5



No 7



No 12_1/2



No 1



No 29



No 224




No 23



No 200





cane seat / wyplot

These pictures should be treated as a guide only/ Zdjęcia mają charakter poglądowy


Cloud 03


Cloud 38


Cloud 60


Cloud 71


Cloud 74


Cloud 79


Cloud 81


Cloud 87


Cloud 97

WATER REPELLENT

EASY CLEAN

Masa powierzchniowa m^2 EN 12127:2017 / Mass per unit area m^2	390 g/ m^2 +/ - 10%
Skład / Composition	100% Polyester
Szerokość użytkowa / Usable width of roll	min. 140cm
Rodzaj tkaniny / Type of fabric	Velvet / Velvet


FULL TESTS ACCORDING TO DIN EN 14465:2006			RESULTS
Wytrzymałość na rozciąganie Tensile Strength	EN ISO 13934- 1:2013	950- 1050 N WARP 400- 440 N WEFT	A / B
Test Martindale Abrasion resistance	EN ISO12947- 2:2017 yarn breakage	90 000- >100 000	A
Przesuwalność nitek Resistance to seam slippage	EN ISO13936- 2:2004 180 N LOAD	1.9- 2.1 mm WARP 1.9- 2.1 mm WEFT	A / A
Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance	EN ISO 12945- 2:2002 2000 cycles	4 - 5	A
Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance	EN ISO 12945- 2:2021 5000 cycles	4 - 5	-
Odporność wybarwień: światło sztuczne Colour fastness to light	EN ISO 105 B02:2014- 11	LIGHT 3 - 4 MEDIUM 3 - 4 DARK 4	LIGHT C MEDIUM C DARK C
Odporność na tarcie suche Fastness to rubbing dry	EN ISO 105- X12:2016	LIGHT 5 MEDIUM 5 DARK 4 - 5	LIGHT A MEDIUM A DARK A
Odporność na tarcie mokre Fastness to rubbing wet	EN ISO 105- X12:2016	LIGHT 5 MEDIUM 5 DARK 4 - 5	LIGHT A MEDIUM A DARK A
Wodoodporność Water repellent	EN ISO 4920:2012- 12	3	-
Zapalność Ignitability	EN1021 - 1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117		Passed - no burning identified
Tkanina trudnopalna Fire Protection	BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 EN1021 - 2 (Match) BS 5852:2006, Clause 11, CRIB 5		Usługa dodatkowa Additional service
Sposób konserwacji Care labeling			


OEKO TEX® STANDARD 100 SH015 127097 TESTEX

REACH COMPLIANCE

The sample is provided as a guide only. Shades may slighty vary between production batches.
Próbki mają charakter poglądowy. Odcienie mogą nieznacznie różnić się pomiędzy partiami produkcyjnymi.


Storm 05


Storm 06



Storm 18


Storm 28


Storm 36


Storm 48


Storm 54


Storm 59


Storm 72


Storm 97


Storm 100





Masa powierzchniowa m^2 EN 12127:2017 / Mass per unit area m^2	440g/ m^2 +/ - 10%
Skład / Composition	100% Polyester
Szerokość użytkowa /Usable width of roll	min. 140cm
Rodzaj tkaniny /Type of fabric	Szenil /Chenille

FULL TESTS ACCORDING TO DIN EN 14465:2006			RESULTS
Wytrzymałość na rozciąganie Tensile Strength	EN ISO 13934- 1:2013	1290- 1425 N WARP 657- 726 N WEFT	A /A
Test Martindale Abrasion resistance	EN ISO12947- 2:2017 yarn breakage	120 000	A
Wytrzymałość na rozdarcie Tear growth resistance	EN ISO 13937- 3:2002	149- 165 N WARP 55- 61 N WEFT	A / A
Przesuwalność nitek Resistance to seam slippage	EN ISO13936- 2:2004 180 N LOAD	2,6- 3,0 mm WARP 2,7- 3,1 mm WEFT	A / A
Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance	EN ISO 12945- 2:2002 2000 cycles	4 - 5	A
Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance	EN ISO 12945- 2:2021 5000 cycles		-
Odporność wybarwień: światło sztuczne Colour fastness to light	EN ISO 105 B02:2014- 11	4 - 5	B - C
Odporność na tarcie suche Fastness to rubbing dry	EN ISO 105- X12:2016	4 - 5	A
Odporność na tarcie mokre Fastness to rubbing wet	EN ISO 105- X12:2016	4 - 5	A
Klasa pochłaniania dźwięku Sound absorption class	PN- EN ISO 11654		Usługa dodatkowa Additional service
Zapalność Ignitability	EN1021 - 1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117		Passed - no burning identified
Tkanina trudnopalna Fire Protection	BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 EN1021 - 2 (Match) BS 5852:2006, Clause 11, CRIB 5		Usługa dodatkowa Additional service
Sposób konserwacji Care labeling			

OEKO TEX® STANDARD 100 SH015 236952 TESTEX

REACH COMPLIANCE


The sample is provided as a guide only. Shades may slighty vary between production batches.
Próbki mają charakter poglądowy. Odcienie mogą nieznacznie różnić się pomiędzy partiami produkcyjnymi.


Vibe 08


Vibe 19


Vibe 21


Vibe 35


Vibe 39


Vibe 52


Vibe 53


Vibe 58


Vibe 73


Vibe 86


Vibe 95


Masa powierzchniowa m^2 EN 12127:2017 / Mass per unit area m^2	350 g/ m^2 +/ - 10%
Skład / Composition	100% Polyester
Szerokość użytkowa /Usable width of roll	min. 140cm
Rodzaj tkaniny /Type of fabric	Szenil / Chenille

FULL TESTS ACCORDING TO DIN EN 14465:2006			RESULTS
Wytrzymałość na rozciąganie Tensile Strength	EN ISO 13934- 1:2013	670- 740 N WARP 710- 790 N WEFT	A / A
Test Martindale Abrasion resistance	EN ISO12947- 2:2017 yarn breakage	30 000- 35 000	A / B
Wytrzymałość na rozdarcie Tear growth resistance	EN ISO 13937- 3:2002	85,6- 94,6 N WARP 82,9- 91,7 N WEFT	A / A
Przesuwalność nitek Resistance to seam slippage	EN ISO13936- 2:2004 180 N LOAD	2,9- 3,3 mm WARP 2,3- 2,7 mm WEFT	A / A
Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance	EN ISO 12945- 2:2002 2000 cycles	4 - 5	A
Odporność wybarwień: światło sztuczne Colour fastness to light	EN ISO 105 B02:2014- 11	LIGHT >5 MEDIUM >5	LIGHT >B MEDIUM >B
Odporność na tarcie suche Fastness to rubbing dry	EN ISO 105- X12:2016	LIGHT 5 MEDIUM 5	LIGHT A MEDIUM A
Odporność na tarcie mokre Fastness to rubbing wet	EN ISO 105- X12:2016	LIGHT 5 MEDIUM 5	LIGHT A MEDIUM A
Zapalność Ignitability	EN1021 - 1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117		Passed - no burning identified
Tkanina trudnopalna Fire Protection	BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 EN1021 - 2 (Match)		Usługa dodatkowa Additional service
Sposób konserwacji Care labeling			

OEKO TEX® STANDARD 100 SH015 236952 TESTEX


REACH COMPLIANCE

The sample is provided as a guide only. Shades may slighty vary between production batches.
Próbki mają charakter poglądowy. Odcienie mogą nieznacznie różnić się pomiędzy partiami produkcyjnymi.


Lars 27


Lars 45



Lars 59



Lars 74


Lars 79


Lars 88



Lars 89


Lars 90


Lars 92


Lars 98


Lars 99


Lars 100

Masa powierzchniowa m^2 EN 12127:2017 / Mass per unit area m^2	240g/ m^2 +/ - 10%
Skład /Composition	100% Polyester
Szerokość użytkowa /Usable width of roll	min. 140cm
Rodzaj tkaniny /Type of fabric	Plecionka /Woven fabric


FULL TESTS ACCORDING TO DIN EN 14465:2006				RESULTS
	Wytrzymałość na rozciąganie Tensile Strength	EN ISO 13934- 1:2013	900- 988 N WARP 728- 804 N WEFT	A / A
	Test Martindale Abrasion resistance	EN ISO12947- 2:2017 yarn breakage	>300 000	A
	Wytrzymałość na rozdarcie Tear growth resistance	EN ISO 13937- 3:2002	101- 112 N WARP 79- 89 N WEFT	A / A
	Przesuwalność nitek Resistance to seam slippage	EN ISO13936- 2:2004 180 N LOAD	3,6- 4,0 mm WARP 3,4- 3,8 mm WEFT	A / A
	Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance	EN ISO 12945- 2:2002 2000cycles	4	B
	Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance	EN ISO 12945- 2:2021 5000cycles	4	-
	Odporność wybarwień: światło sztuczne Colour fastness to light	EN ISO 105 B02:2014- 11	5	B
	Odporność na tarcie suche Fastness to rubbing dry	EN ISO 105- X12:2016	5	A
	Odporność na tarcie mokre Fastness to rubbing wet	EN ISO 105- X12:2016	5	A
	Klasa pochłaniania dźwięku Sound absorption class	PN- EN ISO 11654	aw - 0,45*	D
	Zapalność Ignitability	EN1021 - 1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117		Passed - no burning identified
	Tkanina trudnopalna Fire Protection	BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 EN1021 - 2 (Match) BS 5852:2006, Clause 11, CRIB 5		Usługa dodatkowa Additional service
	Sposób konserwacji Care labeling			

* Wyniki dotyczą tkaniny z zastosowaną apreturą typu fire retardant. | * The results refer to the fabric with an applied fire- retardant finish.


OEKO TEX® STANDARD 100 SH015 236952 TESTEX

REACH COMPLIANCE

The sample is provided as a guide only. Shades may slighty vary between production batches.
Próbki mają charakter poglądowy. Odcienie mogą nieznacznie różnić się pomiędzy partiami produkcyjnymi.


Monte 03



Monte 11


Monte 16


Monte 26


Monte 59


Monte 69


Monte 71


Monte 79


Monte 84



Monte 90


Monte 99





Masa powierzchniowa m^2 EN 12127:2017 / Mass per unit area m^2	380 g/ m^2 +/ - 10%
Skład /Composition	100% Polyester
Szerokość użytkowa /Usable width of roll	min. 140cm
Rodzaj tkaniny /Type of fabric	Dzianina /Knitted fabric

FULL TESTS ACCORDING TO DIN EN 14465:2006			RESULTS
Wytrzymałość na rozciąganie Tensile Strength	EN ISO 13934- 1:2013	560- 630 N WARP 610- 670 N WEFT	A- B / A
Test Martindale Abrasion resistance	EN ISO12947- 2:2017 yarn breakage	80 000- 90 000	A
Wytrzymałość na rozdarcie Tear growth resistance	EN ISO 13937- 3:2002	79,5- 87,9 N WARP 70,1- 77,5 N WEFT	A / A
Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance	EN ISO 12945- 2:2002 2000cycles	4- 5	A
Odporność wybarwień: światło sztuczne Colour fastness to light	EN ISO 105 B02:2014- 11	LIGHT >5 MEDIUM >5	LIGHT >B MEDIUM >B
Odporność na tarcie suche Fastness to rubbing dry	EN ISO 105- X12:2016	LIGHT 5 MEDIUM 5	LIGHT A MEDIUM A
Odporność na tarcie mokre Fastness to rubbing wet	EN ISO 105- X12:2016	LIGHT 4- 5 MEDIUM 4- 5	LIGHT A MEDIUM A
Odporność na zaciąganie Snagging	BS8479:2008	5 X	-
Zapalność Ignitability	EN1021 - 1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117		Passed - no burning identified
Tkanina trudnopalna Fire Protection	BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 EN1021 - 2 (Match)		Usługa dodatkowa Additional service
Sposób konserwacji Care labeling			






The sample is provided as a guide only. Shades may slighty vary between production batches.
Próbki mają charakter poglądowy. Odcienie mogą nieznacznie różnić się pomiędzy partiami produkcyjnymi.

Puente group A / upholstery / tapicerka


Puente 03


Puente 15


Puente 56


Puente 09


Puente 29


Puente 68


Puente 11


Puente 39

Masa powierzchniowa m^2 EN 12127:2017 / Mass per unit area m^2	500g/ m^2 +/ - 10%
Skład /Com position	95%PES 5%CO
Szerokość użytkowa /Usable width of roll	min. 140cm
Rodzaj tkaniny /Type of fabric	Tkanina /Fabric

FULL TESTS ACCORDING TO DIN EN 14465:2006			RESULTS
Wytrzymałość na rozciąganie Tensile Strength	EN ISO 13934- 1:2013	1359- 1502 N WARP 948- 1048 N WEFT	A / A
Test Martindale Abrasion resistance	EN ISO12947- 2:2017 yarn breakage	>100 000	A
Wytrzymałość na rozdarcie Tear growth resistance	EN ISO 13937- 3:2002	267- 295,2 N WARP 122,2- 135 N WEFT	A / A
Przesuwalność nitek Resistance to seam slippage	EN ISO13936- 2:2004 180 N LOAD	2,6- 3,0 mm WARP 3,7- 4,2 mm WEFT	A / A- B
Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance	EN ISO 12945- 2:2002 2000 cycles	4	B
Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance	EN ISO 12945- 2:2021 5000 cycles	4	-
Odporność wybarwień: światło sztuczne Colour fastness to light	EN ISO 105 B02:2014- 11	>5	>B
Odporność na tarcie suche Fastness to rubbing dry	EN ISO 105- X12:2016	5	A
Odporność na tarcie mokre Fastness to rubbing wet	EN ISO 105- X12:2016	4 - 5	A
Odporność na zaciąganie Snagging	BS8479:2008	5 X	-
Klasa pochłaniania dźwięku Sound absorption class	PN- EN ISO 11654		Usługa dodatkowa Additional service
Zapalność Ignitability	EN1021 - 1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117		Passed - no burning identified
Tkanina trudnopalna Fire Protection	BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 EN1021 - 2 (Match)		Usługa dodatkowa Additional service
Sposób konserwacji Care labeling			

OEKO TEX® STANDARD 100 SH015 236952 TESTEX

REACH COMPLIANCE

The sample is provided as a guide only. Shades may slighty vary between production batches.
Próbki mają charakter poglądowy. Odcienie mogą nieznacznie różnić się pomiędzy partiami produkcyjnymi.

Vintage / Dolaro group A / upholstery / tapicerka


Vintage 100 Black


Vintage 505 Middle Blue

Dolaro 3



Dolaro 12


Dolaro 15


Dolaro 19


Vintage 200 Natural


Vintage 805 Dark Brown


Dolaro 9


Dolaro 13


Dolaro 17


Vintage 215 Cognac


Vintage 812 Dark Chocolate


Dolaro 10


Dolaro 14


Dolaro 18

	Vintage	Dolaro
Composition / Skład	65% PU, 25% PES, 10% CO	83% PVC, 15% PES, 2% PU
Weight / Gramatura	428 g/m2	600 g/m2
Width / Szerokość	140 cm	140 cm
Abrasion resistance / Test Martindale	50 000	120 000
Pilling	4-5	-
Colour fastness to light / Odporność kolorów na światło	4-5	7-8
Flammability / Palność	-	EN 1021 1&2
Cleaning / Czyszczenie		

The sample is provided as a guide only. Shades may slighty vary between production batches.
Próbki mają charakter poglądowy. Odcienie mogą nieznacznie różnić się pomiędzy partiami produkcyjnymi.



Runo 07 | Runo 16 | Runo 17 | Runo 26 | Runo 35 | Runo 38 | Runo 56



Runo 59 | Runo 73 | Runo 76 | Runo 89 | Runo 99

WATER REPELLENT

EASY CLEAN

Masa powierzchniowa m^2 EN 12127:2017 / Mass per unit area m^2	350 g/ m^2 +/ - 10%
Skład / Composition	100% Polyester
Szerokość użytkowa /Usable width of roll	min. 140cm
Rodzaj tkaniny /Type of fabric	Velvet /Velvet

FULL TESTS ACCORDING TO DIN EN 14465:2006			RESULTS
Wytrzymałość na rozciąganie Tensile Strength	EN ISO 13934- 1:2013	500- 550 N WARP 400- 440 N WEFT	B / B
Test Martindale Abrasion resistance	EN ISO12947- 2:2017 yarn breakage	50 000- 60 000	A
Wytrzymałość na rozdarcie Tear growth resistance	EN ISO 13937- 3:2002	40- 45 N WARP 30- 34 N WEFT	A / B
Przesuwalność nitek Resistance to seam slippage	EN ISO13936- 2:2004 180 N LOAD	1,4- 1,6 mm WARP 1,6- 1,8 mm WEFT	A / A
Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance	EN ISO 12945- 2:2002 2000cycles	5	A
Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance	EN ISO 12945- 2:2021 5000cycles	4 - 5	-
Odporność wybarwień: światło sztuczne Colour fastness to light	EN ISO 105 B02:2014- 11	4 - 5	B - C
Odporność na tarcie suche Fastness to rubbing dry	EN ISO 105- X12:2016	4 - 5	A
Odporność na tarcie mokre Fastness to rubbing wet	EN ISO 105- X12:2016	4 - 5	A
Odporność na zaciąganie Snagging	BS8479:2008	5 X	-
Klasa pochłaniania dźwięku Sound absorption class	PN- EN ISO 11654		Usługa dodatkowa Additional service
Zapalność Ignitability	EN1021 - 1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117		Passed - no burning identified
Tkanina trudnopalna Fire Protection	BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 EN1021 - 2 (Match) BS 5852:2006, Clause 11, CRIB 5		Usługa dodatkowa Additional service
Sposób konserwacji Care labeling			

OEKO TEX® STANDARD 100 SH015 127097 TESTEX


REACH COMPLIANCE

The sample is provided as a guide only. Shades may slighty vary between production batches.
Próbki mają charakter poglądowy. Odcienie mogą nieznacznie różnić się pomiędzy partiami produkcyjnymi.


Adventure 06


Adventure 08


Adventure 23


Adventure 38


Adventure 51


Adventure 59


Adventure 70


Adventure 77


Adventure 78


Adventure 80


Adventure 90


Adventure 94


Adventure 97

Masa powierzchniowa m^2 EN 12127:2017 / Mass per unit area m^2	400g/ m^2 +/ - 10%
Skład /Composition	100% Polyester
Szerokość użytkowa /Usable width of roll	min. 140cm
Rodzaj tkaniny /Type of fabric	Boucle

FULL TESTS ACCORDING TO DIN EN 14465:2006			RESULTS
Wytrzymałość na rozciąganie Tensile Strength	EN ISO 13934- 1:2013	1485- 1642 N WARP 1246- 1377 N WEFT	A / A
Test Martindale Abrasion resistance	EN ISO12947- 2:2017 yarn breakage	70 000- 80 000	A
Wytrzymałość na rozdarcie Tear growth resistance	EN ISO 13937- 3:2002	84,3- 93,1 N WARP 378,1- 417,9 N WEFT	A / A
Przesuwalność nitek Resistance to seam slippage	EN ISO13936- 2:2004 180 N LOAD	2,8- 3,2 mm WARP 1,9- 2,1 mm WEFT	A / A
Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance	EN ISO 12945- 2:2002 2000cycles	4 - 5	A
Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance	EN ISO 12945- 2:2021 5000cycles	4	-
Odporność wybarwień: światło sztuczne Colour fastness to light	EN ISO 105 B02:2014- 11	>5	>B
Odporność na tarcie suche Fastness to rubbing dry	EN ISO 105- X12:2016	5	A
Odporność na tarcie mokre Fastness to rubbing wet	EN ISO 105- X12:2016	5	A
Klasa pochłaniania dźwięku Sound absorption class	PN- EN ISO 11654		Usługa dodatkowa Additional service
Zapalność Ignitability	EN1021 - 1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117		Passed - no burning identified
Tkanina trudnopalna Fire Protection	BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 EN1021 - 2 (Match) BS 5852:2006, Clause 11, CRIB 5		Usługa dodatkowa Additional service
Sposób konserwacji Care labeling			

OEKO TEX® STANDARD 100 SH015 127097 TESTEX

REACH COMPLIANCE

The sample is provided as a guide only. Shades may slighty vary between production batches.
Próbki mają charakter poglądowy. Odcienie mogą nieznacznie różnić się pomiędzy partiami produkcyjnymi.



Masa powierzchniowa m^2 EN 12127:2017 / Mass per unit area m^2	340 g/ m^2 +/ - 10%
Skład /Composition	100% Polyster
Szerokość użytkowa /Usable width of roll	min. 140cm
Rodzaj tkaniny /Type of fabric	Szenil /Chenille

FULL TESTS ACCORDING TO DIN EN 14465:2006			RESULTS
Wytrzymałość na rozciąganie Tensile Strength	EN ISO 13934- 1:2013	2040- 2260 N WARP 440- 480 N WEFT	A /B
Test Martindale Abrasion resistance	EN ISO12947- 2:2017 yarn breakage	>100 000	A
Wytrzymałość na rozdarcie Tear growth resistance	EN ISO 13937- 3:2002	135,1- 145,0 N WARP 50,3- 55,5 N WEFT	A / A
Przesuwalność nitek Resistance to seam slippage	EN ISO13936- 2:2004 180 N LOAD	2,8- 3,2 mm WARP 2,3- 2,7 mm WEFT	A / A
Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance	EN ISO 12945- 2:2002 2000 cycles	4 - 5	A
Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance	EN ISO 12945- 2:2021 5000 cycles	4 - 5	-
Odporność wybarwień: światło sztuczne Colour fastness to light	EN ISO 105 B02:2014- 11	>5	>B
Odporność na tarcie suche Fastness to rubbing dry	EN ISO 105- X12:2016	4 - 5	A
Odporność na tarcie mokre Fastness to rubbing wet	EN ISO 105- X12:2016	4 - 5	A
Klasa pochłaniania dźwięku Sound absorption class	PN- EN ISO 11654		Usługa dodatkowa Additional service
Zapalność Ignitability	EN1021 - 1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117		Passed - no burning identified
Tkanina trudnopalna Fire Protection	BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 EN1021 - 2 (Match) BS 5852:2006, Clause 11, CRIB 5		Usługa dodatkowa Additional service
Sposób konserwacji Care labeling			

OEKO TEX® STANDARD 100 SH015 127097 TESTEX

REACH COMPLIANCE

The sample is provided as a guide only. Shades may slighty vary between production batches.
Próbki mają charakter poglądowy. Odcienie mogą nieznacznie różnić się pomiędzy partiami produkcyjnymi.



Composition / Skład	70% PES, 30% RCO
Weight / Gramatura	410 g/m2
Width / Szerokość	140 cm. UNE EN 1773
Abrasion resistance	200 000, UNE EN ISO 12947
Pilling resistance	5
Colour fastness to light / Odporność kolorów na światło	6
Colour fastness to rubbing / Odporność kolorów na tarcie	6
Tear resistance / Odporność na drapanie	UNE EN ISO 13937-3:2001 >40N
Tensile strength / Odporność na rozciąganie	UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N
Flammability / Palność	BS 5852 0-1 UNE EN ISO 1021 1-2
Cleaning / Czyszczenie	

aqua clean TECHNOLOGY

aqua clean extreme

PFC FREE

SAFEFRONT BIOCIDE DTSAC HYGIENE PROTECTOR

OEKO TEX STANDARD 100 2005AN5120 AITEX www.oeko-tex.com Class 1 Baby friendly

EUROPEAN VEGETARIAN UNION V-LABEL.EU VEGAN

0161/2026

BS5852 0-1
UNE EN ISO 1021 1-2

The sample is provided as a guide only. Shades may slighty vary between production batches.
Próbki mają charakter poglądowy. Odcienie mogą nieznacznie różnić się pomiędzy partiami produkcyjnymi.



Composition / Skład	100% PES
Weight / Gramatura	450 g/m2
Width / Szerokość	140 cm. UNE EN 1773
Abrasion resistance	>200 000, UNE EN ISO 12947
Pilling resistance	5
Colour fastness to light / Odporność kolorów na światło	4-5
Colour fastness to rubbing / Odporność kolorów na tarcie	4-5
Tear resistance / Odporność na drapanie	UNE EN ISO 13937-3:2001 >40N
Tensile strength / Odporność na rozciąganie	UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N
Cleaning / Czyszczenie	

aqua clean® TECHNOLOGY


aqua clean extreme

PFC FREE

SAFEFRONT BIOCIDE HYGIENE PROTECTOR BTSACI

OEKO TEX® STANDARD 100 2005AN5120 AITEX www.oeko-tex.com Class 1 Baby friendly

The sample is provided as a guide only. Shades may slighty vary between production batches.
Próbki mają charakter poglądowy. Odcienie mogą nieznacznie różnić się pomiędzy partiami produkcyjnymi.



Composition / Skład	71% PES, 18% MODAKRYL, 8% RCO, 3% POLIAMID
Weight / Gramatura	565g/m2
Width / Szerokość	140 cm. UNE EN 1773
Abrasion resistance	60 000, UNE EN ISO 12947
Pilling resistance	5
Colour fastness to light / Odporność kolorów na światło	4-5
Colour fastness to rubbing / Odporność kolorów na tarcie	4-5
Tear resistance / Odporność na drapanie	>20N (BS4303) - >3 (DIN 53859-5)
Tensile strength / Odporność na rozciąganie	UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N
Flammability / Palność	BS 5852 0-1 UNE EN ISO 1021 1-2
Cleaning / Czyszczenie	

aqua clean® TECHNOLOGY

PFC FREE

SAFEFRONT BIOCIDE DTSACI HYGIENE PROTECTOR

OEKO TEX® STANDARD 100 2005AN5120 AITEX www.oeko-tex.com Class 1 Baby friendly

0161/2026

BS5852 0-1
UNE EN ISO 1021 1-2

The sample is provided as a guide only. Shades may slighty vary between production batches.
Próbki mają charakter poglądowy. Odcienie mogą nieznacznie różnić się pomiędzy partiami produkcyjnymi.



Composition / Skład	70% PES, 30% RCO
Weight / Gramatura	410 g/m2
Width / Szerokość	140 cm. UNE EN 1773
Abrasion resistance	200 000, UNE EN ISO 12947
Pilling resistance	5
Colour fastness to light / Odporność kolorów na światło	6
Colour fastness to rubbing / Odporność kolorów na tarcie	4
Tear resistance / Odporność na drapanie	UNE EN ISO 13937-3:2001 >40N
Tensile strength / Odporność na rozciąganie	UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N
Flammability / Palność	BS 5852 0-1 UNE EN ISO 1021 1-2
Cleaning / Czyszczenie	

aqua clean TECHNOLOGY

aqua clean extreme

PFC FREE

SAFEFRONT BIOCIDE DTSAC HYGIENE PROTECTOR

OEKO TEX® STANDARD 100 2005AN5120 AITEX www.oeko-tex.com Class 1 Baby friendly

EUROPEAN VEGETARIAN UNION V-LABEL.EU VEGAN

0161/2026

BS5852 0-1
UNE EN ISO 1021 1-2

The sample is provided as a guide only. Shades may slighty vary between production batches.
Próbki mają charakter poglądowy. Odcienie mogą nieznacznie różnić się pomiędzy partiami produkcyjnymi.



Composition / Skład	96% PES, 3% RCO, 1% OTHER / INNE
Weight / Gramatura	551 g/m2
Width / Szerokość	140 cm. UNE EN 1773
Abrasion resistance	60 000, UNE EN ISO 12947
Pilling resistance	5
Colour fastness to light / Odporność kolorów na światło	5
Colour fastness to rubbing / Odporność kolorów na tarcie	5
Tear resistance / Odporność na drapanie	UNE EN ISO 13937-3:2001 >40N
Tensile strength / Odporność na rozciąganie	UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N
Cleaning / Czyszczenie	

aqua clean® TECHNOLOGY

PFC FREE

SAFEFRONT BIOCIDE DTSACI HYGIENE PROTECTOR

OEKO TEX® STANDARD 100 2005AN5120 AITEX www.oeko-tex.com Class 1 Baby friendly

The sample is provided as a guide only. Shades may slighty vary between production batches.
Próbki mają charakter poglądowy. Odcienie mogą nieznacznie różnić się pomiędzy partiami produkcyjnymi.



Composition / Skład	73% PES, 19% MODAKRYL, 8% COTTON
Weight / Gramatura	421 g/m2
Width / Szerokość	140 cm. UNE EN 1773
Abrasion resistance	60 000, UNE EN ISO 12947
Pilling resistance	5
Colour fastness to light / Odporność kolorów na światło	5
Colour fastness to rubbing / Odporność kolorów na tarcie	5
Tear resistance / Odporność na drapanie	> 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)
Tensile strength / Odporność na rozciąganie	UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N
Cleaning / Czyszczenie	

aqua clean® TECHNOLOGY

PFC FREE

SAFEFRONT BIOCIDE HYGIENE PROTECTOR DTSACI

OEKO TEX® STANDARD 100 2005AN5120 AITEX www.oeko-tex.com Class 1 Baby friendly

0161/2026

BS5852 0-1
UNE EN ISO 1021 1-2

The sample is provided as a guide only. Shades may slighty vary between production batches.
Próbki mają charakter poglądowy. Odcienie mogą nieznacznie różnić się pomiędzy partiami produkcyjnymi.


Polaris 32

Polaris 50


Polaris 51

Polaris 56


Polaris 90


Polaris 248


Polaris 271


Polaris 300


Polaris 305

Polaris 336


Polaris 347


Polaris 349


Polaris 602


Polaris 603


Polaris 604

Polaris 605

Polaris 608


Polaris 615


Polaris 617


Polaris 700

Composition / Skład	84% PES, 6%AKRYL, 6% REC LI, 4% RCO
Weight / Gramatura	471 g/m2
Width / Szerokość	140 cm. UNE EN 1773
Abrasion resistance	40 000, UNE EN ISO 12947
Pilling resistance	5
Colour fastness to light / Odporność kolorów na światło	5
Tear resistance / Odporność na drapanie	UNE EN ISO 13937-3:2001 >40N
Tensile strength / Odporność na rozciąganie	UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N
Cleaning / Czyszczenie	

aqua clean® TECHNOLOGY

PFC FREE

SAFEFRONT BIOCIDE DTSACI HYGIENE PROTECTOR

OEKO TEX® STANDARD 100 2005AN5120 AITEX www.oeko-tex.com Class 1 Baby friendly

The sample is provided as a guide only. Shades may slighty vary between production batches.
Próbki mają charakter poglądowy. Odcienie mogą nieznacznie różnić się pomiędzy partiami produkcyjnymi.

Wool group D/ upholstery / tapicerka


Wool 95


Wool 1037


Wool 2277


Wool 1000


Wool 1040


Wool 2279


Wool 1003


Wool 2151


Wool 91390110


Wool 1001


Wool 2014


Wool 2288


Wool 1026


Wool 2153

Composition / Skład	70% WO, 30% PA
Weight / Gramatura	400 g/m2
Width / Szerokość	140 cm
Abrasion resistance / Test Martindale	>50 000
Pilling	3/4
Colour fastness to light / Odporność kolorów na światło	6
Flammability / Palność	EN 1021-1:2007 EN 1021-2:2007 BS 5852 Crib 5
Cleaning / Czyszczenie	



The sample is provided as a guide only. Shades may slighty vary between production batches.
Próbki mają charakter poglądowy. Odcienie mogą nieznacznie różnić się pomiędzy partiami produkcyjnymi.

Madras / Tornado group L1 / L2 / upholstery / tapicerka



Madras B29


Madras K70


Tornado 1000


Tornado 1017



Tornado 1040


Madras K21


Madras K99


Tornado 1013


Tornado 1020


Madras K23


Madras G22


Tornado 1014


Tornado 1022

	Madras	Tornado
Composition / Skład	Cattle leather / Skóra bydlęca	Cattle leather / Skóra bydlęca
Origin / Pochodzenie	European / Europejskie	European / Europejskie
Leather kind / Rodzaj skóry	Skin side corrected / Lico korygowane	Skin side corrected / Lico korygowane
Average size / Średni rozmiar	4 m^2	4,5 m^2
Thickness / Grubość	0,9-1,1 mm	0,9-1,0 mm
Tanning / Garbowanie	Chromium / Chromowe	Chromium / Chromowe
Skin slide / Lico	Embossed / Wytłoczone	Embossed / Wytłoczone
Flammability / Palność	BS 5852:1979	-
Cleaning / Czyszczenie		

Natural leather is a special product due to its unique nature. Therefore purchasing it you accept its unique, natural character and resulting properties, such as differences in texture and shades, marks of veins, scar tissue, scratches and stings, as well as characteristics smell. These features are not defects, they indicate that the leather is authentic and natural, and as such they constitute no basis for compaints.

Skóra naturalna jest produktem wyjątkowym ze względu na swoją niepowtarzalność. Dlatego decydując się na jej zakup akceptujecie Państwo jej unikalny, naturalny charakter oraz związane z tym cechy, takie jak: różnice w fakturze i odcieniach oraz ślady po żyłkach, bliznach, zadrapaniach i ukłuciach, jak również charakterystyczny zapach. Wymienione cechy nie są wadą, a jedynie gwarancją autentyczności naturalnej skóry i nie mogą być podstawą ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.



The sample is provided as a guide only. Shades may slighty vary between production batches.
Próbki mają charakter poglądowy. Odcienie mogą nieznacznie różnić się pomiędzy partiami produkcyjnymi.